

1. Descrição:

Pintura asfáltica composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes orgânicos, para aplicação à frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, metal, PVC, fibra de vidro, etc.

2. Utilização:

Adeflex é uma solução asfáltica que forma um filme de excelente aderência, utilizado como pintura de ligação em áreas como:

Primer para colagem de mantas asfálticas;

Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local;

Primer para selantes asfálticos;

Proteção anticorrosiva em metais;

Baldrame e alicerces;

Muros de arrimo;

Pintura impermeável para fachadas.

3. Vantagens:

Forma um filme flexível;

Proteção da estrutura contra agentes agressivos, como ambiente marítimo e chuvas ácidas;

Ótimo poder de adesividade sobre diversos materiais;

Excelente agente antioxidante e anticorrosivo para superfícies metálicas;

Excelente desempenho quando utilizado como pintura de fachada, antes da colocação de revestimentos como: granitos, pele de vidro, etc.

3. Características técnicas:

	<i>Unidade</i>	<i>Especificação</i>
Viscosidade Copo Ford 4 a 25° C:	segundos	40-60
Não voláteis a 120°C/3h:	% massa	60-78
Massa específica a 25/25°C:	---	mínimo 0,94
Secagem ao toque:	minutos	máximo 50

4. Normalização:

Normalizado pela ABNT, NBR-9686

5. Aplicação do produto:

Adeflex é aplicado a frio com pincel, rolo de pintura (lã de carneiro), broxa, vassourão ou pulverizador, logo após a limpeza da superfície.

6. Consumo:

Concreto e Alvenaria:

de 0,3 a 0,4 litros/m² por demão.

Estruturas Metálicas e Tanques:

de 0,2 a 0,3 litros/m² por demão.

7. Embalagens:

Lata com 18 litros;

Tambor com 200 litros.

8. Validade e estocagem:

O produto tem validade de 12 meses, desde que armazenado em local seco, coberto e longe de fonte de calor.

9. Recomendações:

Produto inflamável - Mantenha afastado de fontes de calor ou faísca, e fora do alcance de crianças e animais;

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilizar EPI's adequados (luvas de PVC, óculos e máscara contra vapores orgânicos) e manter o ambiente ventilado até a secagem completa;

Em ambientes fechados, utilizar obrigatoriamente ventilação forçada;

No caso de contato do produto com a pele, lavar a região com água e sabão neutro ou pasta especial para limpeza;

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos;

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Misturar bem o produto antes de utilizar.

CTT032-adeplx-03/04

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.



Divisão

ASFALTOS

Viapol Ltda.

Rua Correia Dias, 337 - 3º andar

CEP 04104-001 - São Paulo/SP

Tel. (11) 5087-3400 • Fax (11) 5571-7033

www.viapol.com.br • viapol@viapol.com.br